

FICHA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO DEL MATERIAL

ELASTIRE

DESCRIPCIÓN

Partículas de caucho procedente del proceso de granulación del neumático al final de su vida útil (NFVU).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método de ensayo
Límite superior	Declarado por el gestor	EN 14243-2:2019
Límite inferior	Declarado por el gestor	
Contenido de impurezas total (acero, fibra textil y otras impurezas)	< 0,70% en masa	
Contenido de fibra textil ⁽¹⁾	< 0,20% en masa	UNE 53936:2015 EX
Índice visual	< 20%	
Contenido de 8 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)	< 20 mg/kg	US EPA 8270

(1) Este valor será < 0,1% en masa para el polvo de caucho (tamaño de partícula <0,8 mm).