

FICHA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO DEL MATERIAL

GEOTIRE-L

DESCRIPCIÓN

Material procedente de la trituración de NFVU destinado a aplicaciones de obra civil.

1. ESPECIFICACIONES GRANULOMETRÍA

MÉTODO DE ENSAYO

NORMA ASTM D6270¹

Longitud máxima

% en masa

>450 mm

0

300-450 mm

0-10

Tamiz

% en masa que pasa

200 mm

75-100

75 mm

0-50

38 mm

0-25

4,75 mm

0-1

2. ESPECIFICACIONES CONTENIDO DE ACERO

Parámetro

% en masa

Porcentaje de filamentos metálicos libres

≤ 1

Porcentaje de piezas con filamentos metálicos expuestos > 50 mm

≤ 10

Porcentaje de piezas con filamentos metálicos expuestos entre 25 y 50 mm

≤ 25

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

AMBIENTE

(1) ASTM D 6270 - 08 "Standard Practice for Use of Scrap Tires in Civil Engineering Applications".